

FANATITE 520 – COLA PUR

Cola de Poliuretano monocomponente especialmente diseñada para la industria de la madera y la carpintería. Su principal característica es que **PEGA, SELLA Y RELLENA un gran número de sustratos**. Entre ellos goma, plástico, cuero, vidrio, cemento, aluminio, ladrillo, etc. Su diferencia con las colas vinílicas tradicionales es su gran fuerza de pegado, alto rendimiento y resistencia a la humedad, además cumple con la norma "D4" DIN/EN 204 de resistencia al agua.

AREAS DE APLICACIÓN:

Madera, telgopor, aluminio, cerámica, cemento, corcho, ladrillo, metal y goma.

Ideal para pegado armado de muebles y carpintería, pegado de escalones, pisos de madera y de goma a capeta cementicia. Vigas multilaminadas e instalación de aberturas de madera.

Presentaciones: 50 gr, 330 gr, 1 kg, 230 kg

INSTRUCCIONES DE USO

Se recomienda el uso de guantes para evitar manchar la piel.

1. Limpie ambas superficies con un trapo húmedo, dejándolas libres de polvo, aceites y o grasas.
2. Aplique una cantidad moderada sobre una de las superficies, alejada de los extremos debido a que el producto expande.
3. Mantenga prensado ambos sustratos durante 6 horas. El producto alcanza su máxima resistencia a las 24 horas. Una vez seco, el exceso de producto se puede eliminar con un raspador.

Fanatite cura por reacción con la humedad.



Características Técnicas						
Rendimiento	Curado Final	Tiempo Abierto (de trabajo)	Tiempo de Prensado	Viscosidad	Contenido Sólido	Color
100 a 200 gr M2	24 Hs	40/ 60 Min.	6 a 8 Hs	4000 cps +- 1000cps	100%	ámbar

CARACTERÍSTICAS GENERALES

El tiempo abierto y de prensado varían considerablemente en función de la temperatura y humedad ambiente. Altos valores acortan los tiempos. Se pueden suministrar producto con reactividad ajustadas a las condiciones operativas de los clientes. En caso de maderas se recomienda un tenor de agua por encima del 10%. Es



aconsejable en algunos casos humedecer ligeramente las superficies dado que el pegado ocurre por reacción química entre el producto y la humedad presente en el sustrato

ALMACENAMIENTO

- Una vez utilizado expulsar el aire del pomo, limpiar con un paño el pico y guardarlo con el mismo hacia abajo en un lugar fresco y seco para aumentar la vida útil.
- Almacenar el producto bien cerrado, a temperatura ambiente y bajo techo ya que reacciona con la humedad del aire.
- Vida útil: **9 meses en su envase cerrado original**, en condiciones normales de temperatura y presión.
ATENCIÓN: *La vida útil en el tambor de 230 kilos se reduce a 5 meses en su envase cerrado original.*

PRECAUCIONES

No inflamable. Evitar el contacto con la piel y los ojos. Utilizar elementos de protección adecuados.

Nuestras indicaciones orales y/o escritas se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales. No presuponen una garantía jurídica relativa a determinadas propiedades y a la idoneidad para una aplicación concreta a raíz de un contrato comercial. No eximen al transformador o manipulador de realizar sus propios controles y ensayos. Con la presentación de esta hoja técnica, todas las fichas técnicas y otras informaciones publicadas anteriormente sobre éste producto pierden su validez. Fanatite es una Marca registrada de Fana Química, S.A.