

Fanacola 1022 – Cola Vinílica – EXTRAFUERTE

Es ideal para pegar maderas duras y para todos esos trabajos que requieran un pegado más resistente. Recomendada para la industria de la carpintería y la fabricación de muebles.

AREAS DE APLICACIÓN

Espigas, machimbres, placas, aglomerados, terciados y enchapados.

PRESENTACIONES: 4 kg, 20 kg, 200 kg y 1000 kg

INSTRUCCIONES DE USO

1. Antes del pegado, preparar las maderas o materiales a unir, cepillándolas o lijándolas retirando el polvo formado.
2. Aplique una cantidad moderada sobre una de las superficies.
3. Unir en húmedo y prensar de 6 a 8 hs según la temperatura ambiente.

(Es importante tener en cuenta para lograr un pegado óptimo que la temperatura ambiente sea entre los 18°C -25° C, la humedad ambiente este entre el 45%-55% y la humedad de la madera este entre el 6% -8%)



Características Físicas				
Base	Color	Peso Específico	Viscosidad	Contenido Sólido
Emulsión homopolimero de acetato de vinillo	Blanco	1.05 gr/cc aprox	Entre 18.000 a 22.000 c.p.s aprox	40-45%

Propiedades Técnicas				
Aplicación	Rendimiento	Secado Final	Tiempo de Secado	Temperatura de Aplicación
Pincel- Rodillo- Espátula- Encoladora	150 gr M2 (En función de la absorción de los materiales)	24 Hs	9 Hs en (C.N.P.T)	+8°C

ALMACENAMIENTO

- Almacenar el producto en ambientes ventilados, protegidos de intemperie y del sol, bien cerrado y a temperatura ambiente.
- Vida útil: **12 meses en su envase cerrado original**, en condiciones normales de temperatura y presión.
- Diluyente: Agua.

PRECAUCIONES

No inflamable. Evitar el contacto con la piel y los ojos. Utilizar elementos de protección adecuados.

Nuestras indicaciones orales y/o escritas se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales. No presuponen una garantía jurídica relativa a determinadas propiedades i a la idoneidad para una aplicación concreta a raíz de un contrato comercial. No eximen al transformador o manipulador de realizar sus propios controles y ensayos. Con la presentación de esta hoja técnica, todas las fichas técnicas y otras informaciones publicadas anteriormente sobre éste producto pierden su validez. Fanacola es una Marca registrada de Fana Química, S.A.