

Fanacola D3 – Cola Vinílica – RESISTENTE AL AGUA

Es una cola vinílica superior a las tradicionales, su principal diferencia con la de uso general y la extra fuerte es que es resistente al agua. Además de ello, posee una mayor resistencia, un tiempo de secado más rápido y es pintable. Está recomendada para carpintería en exterior o muebles de cocina que estén expuestos a la humedad. Este adhesivo cumple con la norma " D3" EN 204 de resistencia al agua.

AREAS DE APLICACIÓN

Muebles de jardín, Finger Joints, muebles de exterior, aglomerados, terciados, enchapados.

PRESENTACIONES: 500 gr, 1 kg, 20 kg



INSTRUCCIONES DE USO

1. Antes del pegado, preparar las maderas o materiales a unir, cepillándolas o lijándolas retirando el polvo formado.
2. Aplique una cantidad moderada sobre una de las superficies.
3. Unir en húmedo y prensar 30 minutos a 2 hs según la temperatura ambiente y la superficie a pegar.

(Es importante tener en cuenta para lograr un pegado óptimo que la temperatura ambiente sea entre los 18°C -25° C, la humedad ambiente este entre el 45%-55% y la humedad de la madera este entre el 6% -8%)

Características Físicas				
Base	Color	Peso Específico	Viscosidad	Contenido Sólido
Emulsión homopolimero de acetato de vinilo	Blanco	1.10 gr/cc aprox	Entre 6000 a 7.000 c.p.s aprox	50-52%

Propiedades Técnicas				
Aplicación	Rendimiento	Secado Final	Tiempo de Secado	Temperatura de Aplicación
Pincel- Rodillo- Espátula-Encoladora	150-250 gr/m2 (En función de los sustratos)	24 Hs	1 Hs en (C.N.P.T)	+8°C



ALMACENAMIENTO

- Almacenar el producto en ambientes ventilados, protegidos de intemperie y del sol, bien cerrado y a temperatura ambiente.
- Vida útil: 12 meses en su envase cerrado original, en condiciones normales de temperatura y presión.
- Diluyente: Agua.

PRECAUCIONES

No inflamable. Evitar el contacto con la piel y los ojos. Utilizar elementos de protección adecuados.

Nuestras indicaciones orales y/o escritas se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales. No presuponen una garantía jurídica relativa a determinadas propiedades i a la idoneidad para una aplicación concreta a raíz de un contrato comercial. No eximen al transformador o manipulador de realizar sus propios controles y ensayos. Con la presentación de esta hoja técnica, todas las fichas técnicas y otras informaciones publicadas anteriormente sobre éste producto pierden su validez. Fanacola es una Marca registrada de Fana Química, S.A.